

ALAMBRE GALVANIZADO



VILLACERO

TODO EN ACERO

ALAMBRE GALVANIZADO

Para muy diversos usos, cuando una mayor resistencia contra la corrosión es requerida. El producto es fabricado bajo procedimientos de la más alta tecnología, garantizando el producto. Fabricado mediante el trefilado del alambrón hasta alcanzar el calibre deseado, llegando hasta el alambre pulido; este, a su vez, es sometido a un proceso de galvanizado por inmersión en caliente, dando como resultado una capa de zinc uniforme, sumamente maleable, por lo que es fácil de aplanar o doblar, y un acabado uniforme y brillante. Certificado por LAPEM - CFE.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la tensión soft de hasta 50 kg/mm².
- Resistencia a la corrosión.
- Homogéneo en sus propiedades mecánicas.
- En rollos de 500 kg, 600 kg, 700 kg, 800 kg, 900 kg y de acuerdo a las necesidades del cliente.
- Cumple con las normas NMX-B-507 y ASTM-A-641.

USOS Y APLICACIONES

- Alambre de púas.
- Mallas ciclónicas.
- Instalación de ductilería.
- Cielos falsos.
- Plomería.
- Instalación de mallas.
- Productos en general para donde la humedad y la salinidad no son favorables.
- Grapas industriales.
- Exhibidores.
- Parrillas.
- Gaviones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Especificaciones

CALIBRE	DIÁMETRO		PESO	RENDIMIENTO	CLASE III (CLASE A)	CLASE I	CLASE COMERCIAL
					ASTM-A-641	ASTM-A-641	
					(g/m ²) mín.	(g/m ²) mín.	(g/m ²) mín.
	mm	in	kg/m	m/kg			
6.0	4.88	0.192	0.148	6.74	305	115	20
6.5	4.70	0.185	0.136	7.36	275	115	20
7.0	4.50	0.177	0.124	8.04	275	115	20
7.5	4.32	0.171	0.115	8.72	275	115	20
8.0	4.11	0.162	0.104	9.60	275	115	20
8.5	3.94	0.155	0.096	10.49	275	100	20
9.0	3.76	0.148	0.087	11.50	259	100	20
9.5	3.61	0.142	0.080	12.50	259	100	20
10.0	3.43	0.135	0.072	13.82	259	100	20
10.5	3.25	0.128	0.065	15.38	259	100	20
11.0	3.05	0.120	0.057	17.50	259	85	20
11.5	2.87	0.113	0.051	19.73	244	85	20
12.0	2.67	0.105	0.044	22.85	244	85	20
12.5	2.52	0.099	0.039	25.71	244	85	20
13.0	2.31	0.091	0.033	30.42	229	85	20
13.5	2.18	0.086	0.029	34.07	214	75	20
14.0	2.03	0.080	0.025	39.37	214	75	20
14.5	1.93	0.076	0.023	43.61	214	75	20
15.0	1.83	0.072	0.021	48.59	198	65	20
15.5	1.07	0.067	0.018	56.12	198	65	20
16.0	1.57	0.062	0.015	65.53	183	65	20
16.5	1.47	0.058	0.013	74.91	183	55	20

Nota: Si se requiere un calibre diferente, favor de solicitarlo a su agente de ventas.



PROCESOS CERTIFICADOS
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015
FM 35435

LAPEM®
CFE

CERTIFICADO DE PRODUCTO CFE-LAPEM
OFICIO K311P/174/13



CONTACTO

Correo electrónico: info@villacero.com

Línea nacional: 01 800 220 4040

Línea MTY: (81) 8989 8901

Correo electrónico internacional: expo@villacero.com

Línea internacional: +52 (81) 8151 5353