


CINTA LÁMINA GALVANIZADA (HOT DIP/ELECTROZINCADA)



VILLACERO

TODO EN ACERO

CINTA LÁMINA GALVANIZADA (HOT DIP/ELECTROZINCADA)

Cintas de acero que cumplen exactamente con sus requerimientos y cantidad, ayudan a reducir el tiempo de su proceso de producción, reduciendo considerablemente el producto defectuoso, con mayor productividad por menor ajuste en máquinas y herramientas, también a tener menores inventarios y entregas justo a tiempo (en cantidad y tiempo). Le brindamos asesoría profesional personalizada.

CARACTERÍSTICAS

- Cintas de acero laminado en frío.
- Espesor controlado de acuerdo a especificaciones.
- Con recubrimiento de galvanizado electrolítico o por inmersión en caliente.
- Cortados a la medida.
- Con tolerancias estrictas y garantizadas.
- Pueden ser prepintadas al color requerido.

USOS Y APLICACIONES

- Industria automotriz (filtros en aceite, frenos, piezas automotrices).
- Industria eléctrica.
- Industria electrónica.
- Industria metalmecánica en general (cerrajería, soporte para sillas, escaleras de aluminio, escobas, estantería industrial y comercial).

INFORMACIÓN TÉCNICA

CINTAS	ESPESOR in (mm)	ANCHO in (mm)	OTRAS CARACTERÍSTICAS	ORILLA (ASTM-A-109)	LONGITUD DE HOJAS in (mm)	ACABADO SUPERFICIAL	GRADO DE ACERO SAE
Electrozincadas 12 micras máx. por lado. ASTM-A-879	0.012-0.125 (0.30-3.17)	0.250-24.0 (6.3-711.2)	Temple 1,2,3,4,5	Número 3, 4	12-240 (203-6096)	*Mate *Brillante *Blanco -Azul *Amarillo iriscente *Verde olivo	1006-1020
Galvanizadas por inmersión HOT-DIP ASTM-A-653	0.0112-0.0613 (0.28-1.56)	0.250-48.0 (6.3-1220)	G-30 - G90 Mín. Max. (Comercial, Estructural, Lock-Forming T.P. y T.E.P.)	Número 3, 4	8-240 (203-6096)	*Flor Regular *Flor mínima, prepintada (ver Zincacolor)	1006-1020

Código de colores para acabado superficial de productos electrozincados.

RESISTENCIA EN HORAS DE CÁMARA SALINA ASTM-B-117					
	Blanco-Azul 48 horas		Amarillo Iriscente 72 horas		Verde Olivo 144 horas



PROCESOS CERTIFICADOS
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015
FM 35435



CONTACTO

Correo electrónico: info@villacero.com

Línea nacional: 01 800 220 4040

Línea MTY: (81) 8989 8901

Correo electrónico internacional: expo@villacero.com

Línea internacional: +52 (81) 8151 5353