

LÁMINA ROLADA EN FRÍO ROLLO, HOJA O CINTA



VILLACERO

TODO EN ACERO

LÁMINA ROLADA EN FRÍO ROLLO, HOJA O CINTA

Para diversas aplicaciones, con un excelente servicio en calidad y tiempo de entrega.

CARACTERÍSTICAS

- En anchos y largos estándar o el requerido por el cliente.
- Calibre 10 al 30.
- En un amplio surtido en diferentes dimensiones y grados de acero.

USOS Y APLICACIONES

- Puertas.
- Línea blanca.
- Troqueles.
- Iluminación.
- Archiveros.
- Escritorios.
- Señales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso por hojas de lámina rolada en frío - ASTM A 568

CALIBRE	CALIBRE		PESO TEÓRICO	PESO APROXIMADO POR HOJA				
	in	mm		3'X6'	3'X8'	3'X10'	4'X8'	4'X10'
			kg/m ²	kg/pza	kg/pza	kg/pza	kg/pza	kg/pza
10	0.135	3.43	26.79	45.04	60.05	75.06	80.06	100.08
1/8	0.125	3.18	24.90	41.70	55.60	69.50	74.13	92.66
11	0.120	3.05	23.82	40.03	53.38	66.72	71.17	88.96
12	0.105	2.67	20.84	35.03	46.70	58.38	62.27	77.84
13	0.090	2.29	17.87	30.02	40.03	50.04	53.38	66.72
14	0.075	1.91	14.88	25.02	33.36	41.70	44.48	55.60
16	0.060	1.52	11.91	20.02	26.69	33.36	35.58	44.48
18	0.048	1.22	9.52	16.01	21.35	26.69	28.46	35.58
20	0.036	0.91	7.15	12.01	16.02	20.02	21.35	26.69
22	0.030	0.76	5.96	10.01	13.34	16.68	17.79	22.24
24	0.024	0.61	4.76	8.00	10.67	13.34	14.23	17.79
26	0.018	0.46	3.57	6.01	8.01	10.01	10.67	13.34
27	0.016	0.41	3.27	5.34	7.12	8.90	9.49	11.86
28	0.015	0.38	2.97	5.00	6.67	8.34	8.90	11.12
29	0.014	0.36	2.69	4.67	6.22	7.78	8.30	10.38
30	0.012	0.30	2.39	4.00	5.34	6.67	7.12	8.90

Nota: El peso puede tener variaciones ya que está calculado con mediciones nominales y considerando que un metro cúbico de acero rolado, tiene un peso de 7,850 kg. Los pesos que se describen en las tablas son sólo de referencia.



PROCESOS CERTIFICADOS
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015
FM 35435



CONTACTO

Correo electrónico: info@villacero.com

Línea nacional: 01 800 220 4040

Línea MTY: (81) 8989 8901

Correo electrónico internacional: expo@villacero.com

Línea internacional: +52 (81) 8151 5353